



PERKOLEUM ZIJDEGLANS



LACKTECHNISCHE BERATUNG



Perkoleum Seidenglanz ist geeignet als Anstrich

- zum Schutz der Fassade, obere Giebel
- für Dachüberstände und Dachrinnen
- für Blockhütten und Mobilheim
- für unbehandeltes oder bereits behandeltes Holz



Unbehandeltes Holz: Grundieren Sie die Oberfläche zunächst mit Imprägnieröl UV oder mit 10-15% verdünntem (Terpentin) Perkoleum Seidenglanz. Mit mindestens 2 Schichten unverdünntem Perkoleum Seidenglanz fertigstellen.

Hinweis: Perkoleum Hoogglans Transparent mindestens 3 Schichten verdünnt auftragen.



Vorbehandeltes Holz: Entfernen Sie nicht tragfähige Farbanstriche und verwittertes Holz und schleifen Sie die Übergänge der alten Anstriche ab. Vorhandene Lackschichten mit PK Cleaner reinigen und dann mit feinem Schleifpapier oder ScotchBrite gründlich anschleifen.

Grundieren Sie die ausgebesserte Stelle zunächst mit Imprägnieröl UV oder 10-15% verdünntem (Terpentin) mit Perkoleum Seidenglanz.

Grundieren Sie die ausgebesserten Stellen mit einem Anstrich aus unverdünntem Perkoleum Seidenglanz. Danach tragen Sie eine einzige Schicht Perkoleum Seidenglanz unverdünnt auf die gesamte Oberfläche auf.

Hinweis: Perkoleum Seidenglanz Transparent immer mindestens 2 Schichten unverdünnt auftragen



HINWEIS: Zwischen den Anstrichen leicht mit feinem Schleifpapier oder ScotchBrite feine schleifen. Eventuelle Spuren von Algen und Schimmel sollten vor dem Anstrich mit einem geeigneten Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers beseitigt werden.



TM nr: 6707 | Revisiedatum: 04-12-2018 | versie: 14

PERKOLEUM HOOGLANS

Perkoleum Seidenglanz ist eine lösungsmittelarme, deckende oder transparente Beize für die Veredelung von fast allen Holzarten.

Kann im Außenbereich als Ein-Produkt-System auf holzreichen Objekten wie Holzgiebeln, Dachüberständen, Ställen und Wohnwagen eingesetzt werden. Auch auf steinigen Untergründen als traditionelles Wandöl einsetzbar.

- **Feuchtigkeitsregulierend und wasserabweisend**
- **Gute Imprägnierung**
- **Geringere Umweltbelastung - 30 % weniger VOC**
- **Seidenglanz mit langer Glanzhaltung**

EIGENSCHAFTEN

GRUNDLAGE: Leinöl und Alkydharz

DICHTE: 20 °C ca. 1,23 kg/dm³ (weiß) / ca. 0,97 kg/dm³ (klar)

FESTGEHALT: ca. 74 Vol%

GLANZGRAD: Seidenglanz

HINWEIS: Der Glanzgrad hängt stark vom Umfang der Vorbehandlung und der Oberflächenstruktur des Untergrundes ab.

FARBEN: 19 deckende und 9 transparente Standardfarben. Alle Farben durch das Colourimpression-System erhältlich

LAGENDICHTE: ca. 40 µm trocken

PRODUKTDATEN

LAGERFÄHIGKEIT: Im verschlossenen Originalgebinde und bei frostfreier Lagerung mindestens 12 Monate.

VERPACKUNG: In Behältern von 2,5 Litern.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: Siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

VERARBEITUNG: mittels Qualitätspinseln oder Lackroller (für lösemittelhaltige Farben geeignet)

VERARBEITUNGSTEMPERATUR: Während des Auftragens und Trocknens muss die Temperatur des Untergrunds und der Umgebung über 10°C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% liegen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes 18 % nicht überschreiten.

HINWEIS: Witterungsbedingungen wie starke Sonneneinstrahlung, starker Wind oder eine grobporige Holzoberfläche können Blasenbildung im Lackfilm verursachen.

EFFIZIENZ: ca. 10-12 m² pro Liter bei einer Schichtdicke von 40 µm trocken.

HINWEIS: Die Ergiebigkeit hängt stark von der Saugfähigkeit und Rauheit des Untergrundes, der aufgetragenen Schichtdicke, den verwendeten Werkzeugen und von den Umständen während der Verarbeitung ab.

TROCKNUNGSZEIT: bei 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65%

- staubtrocken : nach ca. 4 Stunden
- überstreichbar : nach ca. 24 Stunden

HINWEIS: Die Trocknungszeiten hängen auch von den Wetterbedingungen und der aufgetragenen Schichtdicke ab. Dickere Schichten trocknen bei niedrigeren Temperaturen langsamer.

VERDÜNNUNG: Die Farbe darf nicht mit ungeeigneten Mitteln verdünnt werden. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Sollte dennoch eine Verdünnung erforderlich sein, geben Sie maximal 5% Nelfasol Verdünner 3210 oder (aromatenfreies) Terpentin hinzu.

WERKZEUGE: sofort nach Gebrauch mit Nelfasol Verdünnung 3210 oder Terpentin (aromatenfrei) reinigen.

HINWEIS: Das Reinigungsmittel auffangen und die Reste ordnungsgemäß entsorgen

